



## VETRO-GLASS

### kristalizavimo priemonė marmuro ir dirbtinio akmens atnaujinimui

#### Produkto aprašymas:

Priemonė skirta natūralių kalkinių grindų, mozaikos, dirbtinio marmuro baziniam kristalizavimui. Priemonė sustiprina paviršių, suteikdama ilgai trunkantį poliravimo efektą, panašų į poliravimą, kuris yra išgaunamas tradiciniu gamykliniu poliruokliu. Skysta formulė ir nesudėtingas naudojimas leidžia sumažinti darbo laiko sąnaudas ir išvengti grindų šlifavimo.

#### Panaudojimas:

- Marmuro, travertino ir kt. natūralaus akmens poliravimui
- Dirbtinio ir lieto akmens gaminių poliravimui

#### Techniniai duomenys:

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Spalva</b>  | <b>Skaidri su baltu atspalviu</b> |
| <b>Lyginamasis tankis prie 20°C</b> (skysčio ir vandens tankių santykis)                             | <b>1</b>                          |
| <b>PH</b>  | <b>3,5 +/- 0,2</b>                |
| <b>Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C</b> (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje) | <b>24 mėn.</b>                    |

#### Naudojimo instrukcija:

Gerai išplaukite grindis (rekomenduojame naudoti **Detergent Lem - 3** arba **DecerDos** labai purvinoms ir senoms grindims). Labai pažeistoms grindims ir ypač stipriam purvui pašalinti naudokite **Cleaner UltraStripper**.

Gerai išskalaukite (seno vaško ir riebalų pėdsakai turi būti visiškai pašalinti). Įpilkite **Vetroglass** į purkštuvą ir purškite tolygiai ant paviršių (nuo 1 iki 3 m<sup>2</sup>). Nupoliruokite iš karto su poliravimo mašina ir lėtai dirbkite iki priemonės išdžiūvimo. Džiūdamas VetroGlass ant paviršiaus sukurs kristalizacijos termocheminę reakciją. Po padengimo rekomenduojame naudoti **skystą vašką RR/1**, kad apsaugotumėte poliravimą.

#### Specialūs patarimai:

- Po grindų išplovimo leiskite joms visiškai išdžiūti.
- Rekomenduojame dengti 1-2 m<sup>2</sup> vienu metu.
- Venkite **VetroGlass** varvėjimo ant grindų ir stenkitės nepalikti priemonės pertekliaus ant marmuro.
- Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės prieš naudojimą.

#### Padengimas:

Vienu kilogramu priemonės galima padengti 30-40 m<sup>2</sup> grindų. Padengimas gali keistis, priklausomai nuo grindų būklės ir medžiagų rūšies.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS KRISTALIZATORIUS  
TECHNINIS APRAŠYMAS

---

**Įpakavimas:**

Indai po 1 kg, 5 kg, 25 kg.

**Saugumo normos:**

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.