



STRONG 2000

impregnantas akmeniui su stiprinimo efektu

Produkto aprašymas:

Akmenį stiprinanti priemonė pastatų ir akmens apsaugai nuo vandens, riebalų ir drėgmės poveikio. Geriausiai tinka poliruotai medžiagai, leidžia akmeniui kvėpuoti. Apsaugo nuo išsikristalinimo, giliai įsigeria į akmenį, nekeičia originalios padengto akmens spalvos, nepalieka plėvelės ir suteikia labai gerą apsaugą. Apsaugo nuo UV spindulių. STRONG 2000 yra skaidrus, nesuteikia blizgesio, apsaugo nuo pelėsių susiformavimo.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

Techniniai duomenys:

Spalva	Permatoma
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	0,800 +/- 0,02
PH	nėra duomenų
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	24 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Padengti galima šepetiu, voleliu arba purkštuvu. Rekomenduojama, jei įmanoma, priemonę padengti su šepetiu/teptuku, nes tai leidžia jai gerai įsigerinti į akmenį. Operaciją rekomenduojama kartoti keletą kartų be pertraukos iki pilno įsisavinimo (pilnai priemonę įsisavinęs akmuo yra tada, kai daugiau nebesugeria). Leiskite priemonei natūraliai išdžiūti ir akmuo bus apsaugotas. Priemonės perteklių galima pašalinti su STRONG 2000 sudrėkinta šluoste.

Specialūs patarimai:

- Rekomenduojama priemonę naudoti iki pilno įsisavinimo.
- Priemonės neskiesti jokių skiedikliu ar vandeniu, ji paruošta naudojimui.
- Prieš padengimą medžiaga turi būti visiškai sausa.
- Mažus akmenis galima į priemonę panardinti, taip pat galima naudoti kempinę.
- Būtina palaukti 24 valandas iki pilnos polimerizacijos.
- Impregnuojant statulas ir dekoracijas būtina atkreipti dėmesį ir kruopščiai padengti kampus ir ertmes.
- Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės prieš naudojimą.

Padengimas:

Poliruotam akmeniui vieno litro priemonės pakanka 10-15 kv. m., daugiau įgeriantiems akmenims kaip kalkakmenis, smiltainis, vieno litro priemonės pakanka 6-10 kv.m. impregnuoti.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS IMPREGNANTAS
TECHNINIS APRAŠYMAS

Įpakavimas:

Indai po 1 L; 4 L; 20 L; 200 L

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.